

Technisches Datenblatt A06

Stand: 01/15

ISO LEHM LEHMPULVER gemahlen, trocken



Zusammensetzung	Baulehm, gemahlen bis 0,5 mm Ø
Eigenschaften	Bindekraft ab 80 g/cm ² , Rohdichte 1.800-1.900 kg/m ³
Lieferform	25 kg Säcke, trocken
Lagerung	Trocken lagern. Die Lagerung von AGATON LEHM Lehm powder ist unbegrenzt möglich.

Anwendung:

Bindemittel für Lehmstoffe aller Art, Ausgangsstoff für eigene Rezepturen.

Verarbeitung / Trocknung:

Unter Zugabe von Wasser mit allen handelsüblichen Freifall- und Zwangsmischern und geschlossenen Putzmaschinensystemen. Kleine Mengen werden mit der Hand oder mit dem Motorquirl angerührt. Als Zuschlagsstoff kommen Sand der Korngrößen 0–16 mm, evtl. bis 32 mm zum Einsatz.

Zuerst Wasser, dann ISO LEHM Lehm powder und zuletzt die Zuschläge in die Mischmaschine geben und intensiv mischen.

Für die Fertigung von Putzen und Lehmerzeugnissen nach eigener Rezeptur benötigt man sehr viel Erfahrung.

Wir empfehlen, fertige ISO LEHM Mischungen zu verwenden.

Reichel & Naar GmbH

Tel.: +43 (0) 7732 / 39 177

info@isolehm.at | isolehm.at